Bateaux Acier

PRÉPARATION DES SURFACES

SANS SABLAGE
Système mono-composant

BROSSAGE DEPOUSSIERAGE

PRIMAIRE ACIER 127 ou PRIMAIRE ACIER 180 2 couches

ENDUIT GRAS 127 si nécessaire

PONÇAGE FIN

FINITION
Système mono-composant
En phase aqueuse ou solvantée

- ŒUVRES VIVES → ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches
- ŒUVRES MORTES → PLASTILAQUE 127 ou PLASTILAQUE 180 2 couches
- PONT → Zones passage PLASTILAQUE 127 + Microbilles 2 couches → Parties lisses PLASTILAQUE 127 2 couches

SANS SABLAGE
Système bi-composant

BROSSAGE DEPOUSSIERAGE

AVEC SABLAGE
Système bi-composant

SABLAGE DEPOUSSIERAGE

PRIMEPOX P49 ou PRIMEPOX 380 2 couches

PRIMEPOX IN 18 1 couche

PLASTENDUIT N°3 NF (jusqu'à 15 mm)
si nécessaire et/ou
PLASTENDUIT N°1 SSV NF (500 microns)

PONÇAGE FIN

APPRET TV (sur œuvres mortes) 1 couche

PRIMEPOX IN 18 (sur œuvres vives) 1 couche

FINITION
Système bi-composant
En phase aqueuse ou solvantée

- PONT → Zones passage PLASTILAQUE 340 + Microbilles 2 couches → Parties lisses PLASTILAQUE 340 2 couches
- ŒUVRES MORTES → PLASTILAQUE 340 ou PLASTILAQUE 380 2 couches
- ŒUVRES VIVES → ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches

PLASTICOQUE®
PEINTURES YACHTING