Bateaux Aluminium

PRÉPARATION DES SURFACES

SANS SABLAGE

DEGRAISSAGE
DEROCHAGE CHIMIQUE avec DEROCHANT ALU
RINCAGE A L'EAU DOUCE

PRIMEPOX 7030 1 couche

AVEC SABLAGE

SABLAGE
DEPOUSSIERAGE

PRIMEPOX 7030 1 couche

PLASTENDUIT N°3 NF (jusqu'à 15 mm)
si nécessaire et/ou
PLASTENDUIT N°1 SSV NF (500 microns)

APPRET TV
(sur œuvres mortes)
1 couche

PRIMEPOX IN 18
(sur œuvres vives)
1 couche

FINITION
Système bi-composant
En phase aqueuse ou solvantée

ŒUVRES VIVES

ALUMAR S. M.
3 couches
Mise à l'eau :
mini 4 heures
maxi 30 jours

PONT

Zones passage
PLASTILAQUE 340
+ Microbilles
2 couches

Parties lisses
PLASTILAQUE 340
2 couches

ŒUVRES MORTES

PLASTILAQUE 340
ou
PLASTILAQUE 380
2 couches

PLASTICOQUE®
PEINTURES YACHTING