Bateaux Bois

PRÉPARATION DES SURFACES

BOIS BORDE
Système traditionnel

PRIMAIRE ACIER 127 ou PRIMAIRE ACIER 180 2 couches

ENDUIT GRAS 127
si nécessaire

FINITION
Système mono-composant
En phase aqueuse ou solvantée

- ŒUVRES VIVES
  - ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches
- ŒUVRES MORTES
  - PLASTILUX 127 ou PLASTILAQUE 127 ou PLASTILAQUE 180 (si déjà peint) 2 couches
- PONT
  - Zones passage PLASTILAQUE 127 + Microbilles 2 couches
  - Parties lisses PLASTILAQUE 127 2 couches

CONTRE PLAQUE
Système bi-composant

APPRET TV 1 couche

BOIS MOULE EPOXY
Système bi-composant

PRIMEPOX IN 18 1 couche

PLASTENDUIT N°3 NF (jusqu'à 15 mm)
si nécessaire et/ou
PLASTENDUIT N°1 SSV NF (500 microns)

APPRET TV (sur œuvres mortes) 1 couche

PRIMEPOX IN 18 (sur œuvres vives) 1 couche

FINITION
Système bi-composant
En phase aqueuse ou solvantée

- PONT
  - Zones passage PLASTILAQUE 340 + Microbilles 2 couches
  - Parties lisses PLASTILAQUE 340 2 couches
- ŒUVRES MORTES
  - PLASTILAQUE 340 ou PLASTILAQUE 380 2 couches
- ŒUVRES VIVES
  - ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches

VERNIS

EXTERIEUR
Application de 5 à 6 couches de PLASTIVERNIS 127 ou PLASTIVERNIS 180 ou PLASTIVERNIS 340 Brillant en diluant à 40 % la première couche et jusqu'à 10 % pour la dernière ou PLASTIVERNIS 380. Un ponçage fin entre chaque opération est recommandé.

INTERIEUR
Application de 2 à 3 couches de PLASTIVERNIS 127 ou PLASTIVERNIS 180 ou PLASTIVERNIS 340 Satiné (ou Brillant) ou PLASTIVERNIS 380 ou VERNIS GRAS 1900.

PLASTICOQUE®
PEINTURES YACHTING