Traitement Osmose

OLC-SYSTEM

PRÉPARATION DES SURFACES

PREVENTIF

LAVAGE - SECHAGE

CONTRÔLE DE LA COQUE AU TESTEUR D'HUMIDITÉ

PONÇAGE AU P100

PRIMEPOX 99S 3 couches
Au-delà de 24 heures, léger ponçage P 150

CURATIF

ELIMINATION DU GELCOAT
PAR DISQUAGE - RABOTAGE ET/OU SABLAGE

SECHAGE
(plusieurs mois si nécessaire)
RINCAGE

CONTRÔLE DE LA COQUE AU TESTEUR D'HUMIDITÉ

PRIMEPOX 99S
2 couches
Au-delà de 24 heures, léger ponçage P 150

RATTRAPAGE DES GROS DEFAUTS
PLASTENDUIT N°3 NF
(jusqu'à 15 mm d'épaisseur)

24 heures

PLASTENDUIT N°1 SSV NF 1 couche

24 heures
Ponçage au P 100 et P 220

PRIMEPOX 99S 4 couches
Au-delà de 24 heures, léger ponçage P 150

PRIMEPOX IN 18 1 couche

ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 COUCHES

PLASTICOQUE®
PEINTURES YACHTING