Bateaux Polyester

PRÉPARATION DES SURFACES

GELCOAT NEUF

DEGRAISSAGE - PONCAGE - NETTOYAGE

PRIMEPOX 7030 1 couche

GELCOAT DEGRADE

DEGRAISSAGE - PONCAGE - NETTOYAGE

APPRET TV 1 couche

PLASTENDUIT N°3 NF (jusqu'à 15 mm)
si nécessaire et/ou
PLASTENDUIT N°1 SSV NF (500 microns)

APPRET TV (sur œuvres mortes) 1 couche

PRIMEPOX IN 18 (sur œuvres vives) 1 couche

FINITION
Système mono-composant
En phase aqueuse ou solvantée

ŒUVRES VIVES
ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches

ŒUVRES MORTES
PLASTILAQUE 127 ou PLASTILAQUE 180 2 couches

PONT
Zones passage PLASTILAQUE 127 + Microbilles 2 couches
Parties lisses PLASTILAQUE 127 2 couches

FINITION
Système bi-composant
En phase aqueuse ou solvantée

PONT
Zones passage PLASTILAQUE 340 + Microbilles 2 couches
Parties lisses PLASTILAQUE 340 2 couches

ŒUVRES MORTES
PLASTILAQUE 340 ou PLASTILAQUE 380 2 couches

ŒUVRES VIVES
ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches

QUILLE

FONTE

Sablage ou meulage puis séchage

PRIMEPOX P 49 - 2 couches

PRIMEPOX IN18 - 1 couche

ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches

PLOMB

Sablage ou meulage puis séchage

PRIMEPOX IN18 - 2 couches

ANTIFOULING PLASTICOQUE 2 couches

PLASTICOQUE®
PEINTURES YACHTING