

**NATURE** : ENDUIT DE REBOUCHAGE  
**TYPE** : GLYCEROPHTALIQUE

**PRESENTATION** : ENDUIT GRAS 127 est un enduit glycérophtalique applicable au couteau, pour la préparation de supports bois avant mise en peinture de finition type PLASTILAQUE 127. S'utilise également pour le lissage soigné de supports minéraux (ciment, béton, briques ).

**CLASSIFICATION** : AFNOR NF T.30.003 - Famille IV - Classe 2

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :**

Liant	: Huiles végétales modifiées
Pigment	: Titane et charges sélectionnées
Densité à 20°C	: 1.85 ± 0.05
Viscosité	: Sans objet
Extraits secs	: 86 % ± 2 en poids
Point d'éclair	: Supérieur à 21°C
Teinte	: Blanc cassé
Aspect	: Mat satiné



**PRÉPARATION DES SURFACES :**

ENDUIT GRAS 127 s'applique sur supports propres et secs, faiblement absorbants.  
Sur bois neufs ou découpés, imprégner préalablement avec PRIMAIRE BOIS 127 dilué.

**PRÉPARATION DE LA PEINTURE :**

Mélanger par brassage le liquide qui pourrait éventuellement surnager sur le produit.

**CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION :**

ENDUIT GRAS 127 s'applique au couteau large en couches minces (inférieures à 1mm), sans rouler et sans retrait au séchage.  
Redoublement entre 1 heure et 2 heures selon température  
Recouvrable par peinture de finition : 24 heures à 20°C  
Rendement : selon épaisseur déposée

**EMBALLAGE ET CONSERVATION :**

Disponible en : 0.500 L

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :**

Pour toutes informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90727