

**NATURE :** ANTIFOULING  
**TYPE :** A MATRICE SEMI-ERODABLE

**PRESENTATION :** ESTIVAL est une peinture à matrice semi-érodable destinée à l'entretien saisonnier des bateaux de plaisance en polyester, acier ou bois, immergés dans des eaux de moyennes salissures. Contenant des oxydes cuivreux, cet antifouling ne convient cependant pas pour supports aluminium ou alliages légers. ESTIVAL est formulé à base d'un liant acrylique qui permet l'adhérence directe sur supports polyester préalablement déglacés. ESTIVAL offre l'avantage de présenter un excellent rapport qualité-prix.

**CLASSIFICATION :** AFNOR NF T.30.003 - Famille I - Classe 8b

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :**

Pigments actifs : Oxydes cuivreux et agents algicides-bactéricides biodégradables.  
Densité à 20°C : 1.59 ± 0.05 (selon les teintes)  
Viscosité NF6 à 20°C : 35" ± 5"  
Extraits secs : 72 ± 2 % en poids / 50 ± 2 % en volume  
Point d'éclair : Inférieur à 21°C  
Teintes : Bleu roi, rouge, vert lagon et noir  
Aspect : Satiné



**PREPARATION DES SURFACES :**

**Neuvage :** Application sur des surfaces préalablement préparées avec nos primaires et enduits. Se reporter à nos fiches de préconisations pour supports, polyester, acier et bois.  
**Entretien :** ESTIVAL s'applique sur la plupart des antifouling actuellement sur le marché sauf ceux qui seraient trop pulvérulents et qu'il conviendrait donc de brosser énergiquement. Procéder à un nettoyage sérieux de la coque (tampons de carénage, machine haute pression) en ayant bien soin que celle-ci ne soit pas grasse. **RAPPEL :** Ne s'applique pas sur ALUMINIUM et alliages légers.

**PREPARATION DE LA PEINTURE :**

Bien homogénéiser le produit avant son application.

**CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :**

ESTIVAL s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet, en deux couches au neuvage et en une couche pour l'entretien annuel.

Dilution et nettoyage	: DILUANT T 23	: Brosse et rouleau	: Prêt à l'emploi
		Pistolet	: environ 10 % de dilution
	En cas d'application au pistolet, le port du masque est obligatoire.		
Epaisseur recommandée	: 140 microns humides soit 70 microns secs		
Séchage à 20°C	: Hors poussières	: 20 minutes	
	Sec au toucher	: 1 heure	
	Recouvrable	: 3 heures	
	Mise à l'eau	: minimum : 3 heures - maximum : 30 jours	
Rendement	: Théorique	: 8.5 m <sup>2</sup> /l	
	Pratique	: 6.5 m <sup>2</sup> /l (environ 25 % de perte)	

**EMBALLAGE ET CONSERVATION :**

Disponible en : 0.750 L, 2.5 L  
Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri.

**HYGIENE ET SECURITE :**

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90727