

**NATURE** : ENDUIT DE FINITION  
**TYPE** : EPOXY BI-COMPOSANT

OLC SYSTEM

**PRESENTATION** : PLASTENDUIT N°1 SSV NF est un enduit époxydique sans solvant ponçable permettant de rattraper des surfaces sur des épaisseurs jusqu'à 500 microns.

**CLASSIFICATION** : AFNOR NF T.36.005 - Famille IV - Classe 3

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :**

Densité à 20 °C : 1.07 ± 0.05  
Viscosité NF 4 à 20 °C : Thixotrope  
Extraits secs : 100 %  
Point d'éclair : Supérieur à 61 °C  
Teinte : Gris  
Aspect : Satiné-mat  
Mélange en volume : Base : 2 + Durcisseur : 1  
Mélange en poids : Base : 100 + Durcisseur : 51  
Durée de vie en pot du mélange : 2 heures à 20 °C

**PREPARATION DES SURFACES :**

Les surfaces doivent être propres et sèches.

Le support doit être préalablement préparé avec le primaire adapté au matériau :

- POLYESTER : PRIMEPOX 99 S pour le traitement de l'OSMOSE  
ou PRIMEPOX 7030  
- ALUMINIUM : PRIMEPOX 7030  
- ACIER : PRIMEPOX P49  
- BOIS MOULE : PRIMEPOX IN 18 ou PRIMEPOX 99 S  
- CONTRE-PLAQUE : PRIMEPOX IN 18 ou APPRET TV sur œuvres mortes uniquement.

L'ensemble pouvant être recouvert totalement ou localement par PLASTENDUIT N° 3

**PREPARATION DU PRODUIT :**

Bien homogénéiser la base B et le durcisseur D avant de procéder au mélange.

**CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :**

PLASTENDUIT N°1 SSV s'applique à la règle ou au couteau sur des petites surfaces.

Nettoyage : DILUANT EPOXY - Règle et couteau : Prêt à l'emploi

Epaisseur recommandée : Jusqu'à 500 microns humides soit 500 microns secs

Séchage à 20 °C : Ponçable : 24 heures

Recouvrable: 24 heures par lui-même ou par tout produit bicomposant ou par nos antifouling.

Polymérisation définitive : 7 jours Rendement : Variable selon épaisseur.

Conditions limites d'applications : mini 10 °C - maxi 30 °C

**EMBALLAGE ET CONSERVATION :**

Disponible en : ensembles de 450 ML ; 1 Lt et 5 Lt.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri.

**HYGIENE ET SECURITE :**

Pour toutes informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90727