

**NATURE** : ENDUIT DE FINITION PISTOLABLE  
**TYPE** : EPOXY BI-COMPOSANT

**PRESENTATION** : PLASTENDUIT N° 6 PISTOLABLE est un enduit époxydique ponçable permettant de rattraper des surfaces sur des épaisseurs jusqu'à 300 microns.

**CLASSIFICATION** : AFNOR NF T.36.005 - Famille IV - Classe 3

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :**

Densité à 20°C : 1.64 ± 0.05  
Extraits secs : 89 ± 3 % en poids / 77 ± 3 % en volume  
Point d'éclair : Inférieur à 21°C  
Teinte : Gris  
Aspect : Satiné  
Mélange en poids : Base : 1 - Durcisseur : 1  
Mélange en volume : Base : 100 - Durcisseur : 97  
Durée de vie en pot du mélange : 2 heures à 20°C



**PREPARATION DES SURFACES :**

Les surfaces doivent être propres et sèches.

Le support doit être préalablement préparé avec le primaire adapté au matériau :

- POLYESTER : PRIMEPOX 99 S pour le traitement de l'OSMOSE  
ou PRIMEPOX 7030  
- ALUMINIUM : PRIMEPOX 7030  
- ACIER : PRIMEPOX P49  
- BOIS MOULE : PRIMEPOX IN 18 ou PRIMEPOX 99 S  
- CONTRE-PLAQUE : PRIMEPOX IN 18 ou APPRET TV sur œuvres mortes uniquement.

L'ensemble pouvant être recouvert totalement ou localement par PLASTENDUIT N° 3

**PREPARATION DU PRODUIT :**

Bien homogénéiser la base B et le durcisseur D avant de procéder au mélange. En cas de dilution pour application au pistolet, n'ajouter le DILUANT EPOXY qu'après mélange des deux composants. Laisser mûrir le mélange 15 à 20 minutes avant l'application.

**CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :**

PLASTENDUIT N°6 PISTOLABLE s'applique à la règle ou au couteau sur des petites surfaces, au pistolet après dilution pour des surfaces importantes.

Dilution et nettoyage : DILUANT EPOXY : Règle et couteau : Prêt à l'emploi  
Pistolet : environ 20 % de dilution

Epaisseur recommandée : Jusqu'à 500 microns humides soit 380 microns secs

Séchage à 20 °C : Ponçable: 24 heures  
Recouvrable: 24 heures par lui-même ou par tout produit bicomposant ou par nos antifouling.  
Polymérisation définitive : 7 jours

Rendement : Variable selon épaisseur.

Conditions limites d'applications : mini 10°C - maxi 30°C

**EMBALLAGE ET CONSERVATION :**

Disponible en : ensembles de 1 kg et 5 kg .

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri.

**HYGIENE ET SECURITE :**

Pour toutes informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90727