

NATURE : PEINTURE MARINE MICROPOREUSE POUR BOIS
TYPE : OLEO-GLYCEROPHTALIQUE

PRESENTATION : Peinture garnissante spéciale pour le bois naturel, à base de résine glycérophtalique et d'huile de lin pure stabilisée. Microporeuse, performante au séchage, **PLASTILUX 127** se caractérise par sa capacité à imprégner, à nourrir et à protéger le bois tout en évitant les problèmes de cloquages (ne pas cependant appliquer trop épais ou en couches trop nombreuses).

CLASSIFICATION : NF T.30.003 - Famille I - Classe 4 a

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Liant	: résine glycérophtalique, huile et standolie de lin
Densité à 20°C	: 1.45 ± 0.05 pour le blanc
Viscosité à 20°C	: 60" ± 2" NF6 pour le blanc
Extraits secs	: 82 % ± 2 % en poids / 66 % ± 2 % en volume
Point d'éclair	: supérieur à 21°C
Teinte	: Blanc + 22 teintes standards
Aspect	: demi-brillant



PREPARATION DES SURFACES :

PLASTILUX 127 s'applique à la brosse ou au rouleau sur supports nettoyés et secs.

Coques bois : grâce à l'huile de lin, s'applique directement sur bois en assurant son nourrissage. S'applique sur précédente peinture grasse ou glycérophtalique.

Conseil : sur les œuvres vives, ne pas appliquer **PLASTILUX 127** en finition mais terminer par l'antifouling.

PREPARATION DE LA PEINTURE :

Bien homogénéiser la peinture avant de procéder à son application.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

PLASTILUX 127 s'applique en 1 ou 2 couches à la brosse, au rouleau poil mi-long ou laqueur

Dilution	: Diluant 127.
Brosse et rouleau	: 1ère couche (impression) : jusqu'à 10 % couches suivantes : sans dilution
Epaisseur recommandée	: 80 microns humides soit 50 microns secs par couche.
Rendement théorique	: 11 m ² / litre.
Séchage à 20°C	: Hors poussières : 4 heures Sec au toucher : 10 heures Recouvrable : 24 heures
Conditions limites d'application	: mini 3°C - maxi 35°C.

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en	: 0.75 L, 2.5 L et 16 L
Conservation	: 12 mois en emballage d'origine non ouvert et stocké sous abri.

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V92707