

NATURE : PRIMAIRE UNIVERSEL
TYPE : ALKYDE URETHANE MONOCOMPOSANT EN PHASE AQUEUSE

PRESENTATION : PLASTIPRIM'O est une nouvelle génération de produits respectueux de l'environnement et de la santé. PLASTIPRIM'O est un primaire universel alkyde uréthane en phase aqueuse applicable en 1 à 2 couches et destiné à favoriser l'accrochage de tous types de finitions mono composantes y compris les antifouling sur tous supports : Polyester, bois, acier, aluminium, etc...

CLASSIFICATION : NFT 30.005 / famille I, classe 4a

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Liant	: ALKYDE URTHANE EN PHASE AQUEUSE
Densité à 20°C	: 1,26
Viscosité à 20°C	: Thixotrope
Extrait sec en poids	: 53% ± %
Point d'éclair	: non concerné
Teintes	: Gris perle
Aspect	: Mat-Soie



PREPARATION DES SURFACES :

PLASTIPRIM'O s'applique sur supports propres et secs. Les anciennes couches devront être légèrement poncées afin de permettre un bon accrochage du produit.

Support polyester : un déglacage léger du polyester est préconisé. Sur polyester neuf, éliminer les cires de démoulage avec notre DILUANT DECIRANT, puis pratiquer le déglacage.

Support acier : brossage ou sablage de la surface afin d'éliminer la corrosion.

Support aluminium : un dérochage à l'acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire, est nécessaire pour faciliter l'adhérence.

Support bois : dilution à 10% en première couche.

PREPARATION DE LA PEINTURE :

Bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

PLASTIPRIM'O s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Dilution	: Brosse, rouleau	: prêt à l'emploi.
	Pistolet	: 10 à 20% d'eau douce.
Epaisseur recommandée	: 80 microns humides soit 40 microns secs.	
Séchage à 20 °C	: Hors poussières	: 30 minutes
	Sec au toucher	: 1 heure
	Recouvrable	: 12 heures
Rendement	: 10 à 12 m ² /lt	
Nettoyage	: Eau	
Conditions limites d'application	: mini 5°C - maxi 35°C	

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en	: 0,75 Lt ; 3 Lt et 15 Lt
Conservation	: excellente en emballage d'origine fermé.

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90727