FICHE TECHNIQUE

RESINE EPOXY DE STRATIFICATION

NATURE : **RESINE DE STRATIFICATION**
TYPE : **EPOXY SANS SOLVANT BI-COMPOSANT**

PRESENTATION : RESINE EPOXY DE STRATIFICATION est une résine époxy de très haute qualité destinée à la stratification de planches à voile, surfs et bateaux ainsi qu'à différents collages. Sa faible viscosité permet une bonne imprégnation des stratifiés.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Densité à 20 °C	: 1.10 ± 0.05
Viscosité NF4 à 20°C	: Sans objet
Extraits secs	: 98 ± 2 % en volume
Point éclair	: > 21°C
Teinte	: Incolore
Mélange en poids	: Base : 2 + Durcisseur : 1
Durée de vie en pot	: 25 minutes à 20 °C pour 500 gr

PREPARATION DES SURFACES :

Les surfaces doivent être propres et parfaitement sèches.

PREPARATION DE LA PEINTURE :

Préparer le mélange en petite quantité (par 500 gr) en respectant le rapport en poids 2 +1.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :

RESINE EPOXY DE STRATIFICATION s'applique à la brosse ou au rouleau. Pour le collage, appliquer **RESINE EPOXY DE STRATIFICATION** sur une des surfaces (sur les supports poreux, encoller les deux).

Nettoyage et dilution	: DILUANT EPOXY (5 à 10 %)	
Epaisseur recommandée	: 200 à 300 microns secs par couche pour la stratification	
Rendement théorique	: 10 m²/kg	
Séchage à 20 °C	: Hors poussières	: 2 heures
	Recouvrable	: mini : 3 heures
		maxi : 24 heures
	au delà de 24 heures, procéder à un léger ponçage	
Conditions limites d'application	: mini	: 15°C
	maxi	: 25 °C

EMBALLAGE ET CONSERVATION :

Disponible en	: 900 gr et 6 kg
Conservation	: 1 an en emballage non ouvert et stocké sous abri

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.

V90728

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de nos produits. Ces produits sont conformes à l'usage pour lequel ils sont destinés, dans la mesure et pour autant qu'ils sont appliqués conformément aux règles dictées par SEPV et aux DTU en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

SEPV - 2 Rue Henri ROL TANGUY— 91 180 ST GERMAIN LES ARPAJON - Tél. 01 69 88 13 10 - Fax. 01 60 84 04 81 - www.plasticoque.com